

**SERIE 2320.0060      SILOPRIMER - IMPREGNANTE IDROFOBICO SILOSSANICO****Impieghi**

Indispensabile per il trattamento delle superfici murali nei cicli di verniciatura con prodotti silossanici.

**Caratteristiche generali**

Prodotto liquido trasparente incolore a bassa viscosità e a base di composti silossanici di basso peso molecolare. Le sue principali caratteristiche sono:

- ottima penetrazione nel supporto;
- consente la diffusione del vapore acqueo e della CO<sub>2</sub>;
- riduce l'assorbimento di acqua risalente per capillarità;
- previene l'efflorescenza salina causata dalla solubilizzazione dei sali presenti negli intonaci;
- resiste al gelo;
- è inodore.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza Ford/4	sec.	12 ± 2
Peso specifico	kg/lt	0,769 ± 0,030
Residuo secco	%	7 alla viscosità di fornitura
Stabilità gelo/disgelo		assoluta
Resa teorica	mq/lt	7 - 8 (secondo l'assorbimento del muro)
Diluyente		pronto all'uso
Essiccazione	ore	8 - 12 minimo prima di procedere all'applicazione della mano di finitura

**Modalità applicative**

A pennello o a spruzzo		Il prodotto è pronto all'uso.
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,015 pollici 120 - 140 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1
Non ha potere consolidante quindi non è consigliato su supporti sfarinanti, in tal caso si deve utilizzare il Silofix serie 2340.0090. Non applicare il prodotto con temperature superiori ai 30°C. Si consiglia di applicare il Siloprimer sia su intonaci nuovi che su intonaci vecchi non sfarinanti.		

Data 14/02/07