

SERIE 2320.0100 TITALPRIMER - ISOLANTE IMPREGNANTE TRASP. A SOLVENTE
Impieghi

Come mano d'imprimatura su intonaco assorbente, su mattone, su precedenti idropitture che presentano sfarinamento. Il Titalprimer non teme il freddo né la pioggia. E' idoneo per esterno ed interno.

Conforme al D.L. N°161/2006 (2004/42 CE)

Caratteristiche generali

Prodotto liquido trasparente incolore. Diminuisce l'assorbimento del supporto, ne consolida la superficie, fa da ancorante tra il supporto e la finitura (idropitture, plastici, smalti sintetici applicati su muro).

Inoltre possiede:

- buon grado di plastificazione;
- buona tenacità;
- totale resistenza alla saponificazione;
- elevata finezza delle particelle che da luogo ad elevato potere legante ed impregnante, poiché penetra in profondità;
- elevata resistenza all'acqua.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza Ford/4	sec.	16 ± 2
Peso specifico	kg/lt	0,900 ± 0,030
Residuo secco	%	16 ± 0,5
Stabilità gelo/disgelo		assoluta
Resa teorica	mq/lt	9 - 11 (secondo l'assorbimento del muro)
Aspetto del film		incolore traslucido
Diluyente		pronto all'uso
Essiccazione fuori polvere	minuti	5
Essiccazione in profondità	minuti	10 - 15
Sovraverniciabilità	ore	3 - 4

Modalità applicative

A pennello (per facilitare la penetrazione nelle irregolarità del supporto), a rullo o a spruzzo		pronto all'uso
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,015 pollici 120 - 140 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi

Generalmente una mano è sufficiente, ma per supporti molto assorbenti (per esempio su scagliola) può rendersi necessaria anche una seconda mano da darsi quando la prima è perfettamente asciutta (dopo 2 - 3 ore).

Il prodotto essicca anche a basse temperature e dopo essiccazione resiste alla pioggia.

10/05/07