

**SERIE 2310.0050 TITANSTUCCO BIANCO - STUCCO IN PASTA PER LEGNO E MURO****Impieghi**

Per rasature su legno e su muri interni. Quindi per la preparazione alla verniciatura di infissi, porte, incassi di porte ecc. all'interno e per la preparazione di superfici murarie ove si richieda un supporto perfettamente liscio.

**Caratteristiche generali**

Prodotto in pasta di consistenza soffice tale da essere applicato con facilità anche su superfici estese. Non cola dalla spatola. Essicca rapidamente e uniformemente senza screpolare a condizione che lo si applichi in strati non troppo spessi.

Le caratteristiche principali sono:

- buona aderenza su legno e su muratura
- rapidità di essiccazione
- grande facilità di carteggiatura
- sovraverniciabile con prodotti all'acqua come idropitture e con smalti sintetici.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Consistenza		pastoso, soffice
Peso specifico	kg/lt	1,770 ± 0,030
Residuo secco	%	85 ± 2
Diluente		il prodotto è pronto all'uso
Resa teorica	mq/kg	1,5 - 2,5 secondo lo spessore e la rugosità del supporto
Essiccazione al tatto	ore	1 - 2 (dipende molto dallo spessore)
Essiccazione in profondità	ore	8 - 10
Tempo di carteggiatura	ore	12 - 18 dall'ultima rasatura.
Sovraverniciabilità	ore	24

**Modalità applicative**

A spatola	tal quale	All'occorrenza allentare leggermente la consistenza con piccole aggiunte di acqua (1%).
Se si devono dare più rasate, occorre intervallarle di 5 - 6 ore.		

**Cicli indicativi**

Direttamente su legno o su muro purché puliti e privi di parti in via di sfarinamento.

Può essere conveniente, su muro, dare una mano di Titanvil serie 2340.0002 o di Titalprimer serie 2320.0100, che migliorano l'aderenza di tutto il sistema.

Data 25/10/04